



FINDAHL

by hammel

Anleitungen für die Nachbehandlung von FINDAHL by Hammel Stühlen Seifenbehandelte Oberflächen

Für die Seifenbehandlung verwenden Sie normale Seifenflocken, die in kochendem Wasser im Verhältnis $\frac{1}{2}$ Deziliter Seife zu $\frac{1}{2}$ Liter Wasser verdünnt werden. Schlagen Sie die Flüssigkeit auf und lassen Sie sie abkühlen. Danach wird die Mischung, die nun zähflüssig ist, auf das Möbelstück aufgetragen. Lassen Sie die Mischung etwa 10 Minuten ruhen, wonach Sie den Überschuss mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Da diese Behandlung die Fasern im Holz leicht anhebt, müssen die Möbel mit Schleifpapier mit der Körnung 220 geschliffen werden. Wiederholen Sie diese Behandlung ein- oder zweimal, danach sollten die Möbel etwa 2-3 Mal pro Jahr behandelt werden.

Durch die Seifenbehandlung bleiben alle natürlichen Eigenschaften des Holzes erhalten. Das bedeutet, dass sich das Holz gleichzeitig mit der Temperatur und der Feuchtigkeit verändert, was zu geringfügigen Rissen führen kann. Dies ist kein Fehler, sondern eher ein Hinweis darauf, dass die Möbel aus echtem Holz hergestellt sind. Kleine Risse schließen sich durch wiederholte Seifenbehandlung oft wieder. Im Zusammenhang mit dieser Behandlung kann Gerbsäure auftreten.

Wichtig:

Das Produkt sollte niemals nur mit Wasser oder einer dünnen Seifenbehandlung aufgetragen werden, da der daraus resultierende Trocknungsprozess zur Rissbildung führen kann. Das Produkt muss mit Seife und nicht mit Wasser behandelt werden. Verwenden Sie aber niemals Schmierseife oder Stahlwolle. Es ist wichtig, dass das Holz niemals in Wasser "eingeweicht" wird. Abgeschnittene Enden sollten niemals Flüssigkeit aufsaugen, wischen Sie sie daher nur leicht ab.

www.hammel-furniture.com
facebook.com/byhammel
[instagram@byhammel](https://instagram/byhammel)
sales@hammel-furniture.dk

hammel[®]
harmony in the making